



水性尼龙 WSNC 系列油墨

【适用范围】

适用尼龙布、鞋材。也适用部分 PU、TPU、处理过橡胶。

【印刷特性】

- ❖ 墨层柔软，光泽度高，附着力好
- ❖ 印刷网目：100-300 目
- ❖ 表干时间 自然挥发：10-20 分钟；60° C 热风：4—6 分钟
实干时间（常温）10—12 小时；如有加硬化剂：24 小时
- ❖ 释释剂

【基本颜色】

编 号	色 相	编 号	色 相
WSNC-102	白 色	WSNC-305	柑 红
WSNC -104	特 白	WSNC-308	桃 红
WSNC-110	光 油	WSNC-401	紫 色
WSNC-203	原 黄	WSNC-403	原 蓝
WSNC-206	柠 檬 黄	WSNC-404	群 青
WSNC-209	中 黄	WSNC-408	翠 蓝
WSNC-300	玫 瑰 红	WSNC-501	黑 色
WSNC-302	大 红	WSNC-601	绿 色
WSNC-304	朱 红		

【注意事项】

- ❖ 该系列油墨与我司 WSNC-C191，固化剂配套使用，一般添加量在 5%
- ❖ 使用前应充分搅拌均匀，用后密封好。
- ❖ 多色套印时，需表干后再进行下一颜色印刷。
- ❖ 加入固化剂后油墨要在四小时内用完。
- ❖ 印刷之前，需小样测试，待确认后方可批量生产。



【温馨提醒】

- ❖ 用户在使用本产品前，请充分阅读使用说明，并必须测试不同批次油墨之适用性，经实际试印，确认合格后方可批量使用；
- ❖ 上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的效果，并不列为保证值。

【环保信息】

- ❖ 符合日本厚生省对“富尔马林”（甲醛）所定之安全标准（昭和 49-34 ）号指令。
- ❖ 符合欧盟禁用偶氮染料（AZO）含量不超 30mg (2002/61/EC)号指令。
- ❖ 符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准。
- ❖ 符合 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定标准。
- ❖ 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”（APEO）所定之安全标准（2003/53/EC ）号指令。
- ❖ 不含 PVC（测定方法：FTIR）

【贮存及使用的注意事项】

室温贮藏 6 个月。（>40℃）

【敬告用户】

*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。